

2K Epoxy-Grundfüller dvousložkový základ/plnič

Výrobek č: 680032 béžový 680033 šedý 680034 černý

Technologie SprayMax

Široký rozptyl (analogický ke stříkací pistoli)

Stálý tlak na trysce (do úplného vyprázdnění dózy)

Charakteristika výrobku:

- vynikající přilnavost a antikorozní ochrana na oceli, pozinkované oceli a hliníku.
- dlouhá doba zpracovatelnosti (4 dny)
- může být přetírán polyesterovými barvami
- velmi dobré parametry schnutí
- vynikající atomizace
- snadná a rychlá aplikace
- rovnoměrný rozliv
- přetíratelný jedno i dvousložkovými barvami a bezbarvými laky
- dobré izolační vlastnosti
- odolný rozpouštědlům
- může být přetírán mokřý do mokrého po 20 min.



Použití: pro menší opravy Spot repair , lakování dílů

Vhodný podklad : /řádně předupravený, očištěný a osmirkovaný/

- čistý kov
- původní nátěry
- UP tmely
- hliník-elox
- pozinkované povrchy
- GFK materiály, staré lakované povrchy

Nepoužívejte 2K EPOXY GRUNDIERFILLER na reaktivní základy.

Příprava: Povrch očištěte „Odstraňovačem silikonu“ SprayMax 680090 a přebruste vhodným brusným papírem.

- Smíchání produktu s tužidlem. Z víčka vyjměte červený knoflík a nasadte jej na ventilek na spodu plechovky. Zamáčkněte až na doraz.
 - Nádobku silně protřepte po dobu 2 minut před a po zmáčknutí červeného knoflíku, aby došlo k promíchání 2K barvy a tužidla.
- Vyzkoušejte aplikaci. Po **promíchání lze používat po dobu min. 4 dnů (20st.C)**

Aplikace:



2 vrstvy (70um)



interval mezi nástřiky 10-15 minut
zasychání na vzduchu 12 hod (při 20°C)
urychlené schnutí 70 min (při 60°C)



infračervené vytvrzování
je možné



PO ZASCHNUTÍ JE MOŽNÉ BROUŠENÍ ZA MOKRA (P800-1000) NEBO ZA SUCHA (P400)

Parametry:

Pojivová báze :	lak : 2K epoxidová pryskyřice
	Tužidlo : aminy
Podíl pevné složky(sušiny):	cca 55% váhových směsi (bez hnacího plynu)
VOC emisní hodnoty:	625 -648 g/l - 250 - 259 g v jedné dóze
	Pro bližší informace – viz. bezpečnostní list
Vydatnost :	cca 7 m ² při 20 µm, ca 1m ² při 100 µm suchého filmu
Stupeň lesku:	matový

Upozornění: ▪ Pouze pro profesionální použití

- Doba zpracovatelnosti 4 dny od promíchání s tužidlem
- Pokud je 2K EPOXY PRIMER-FILLER přetírán po 24 hodinách, je nutné jej nejprve lehce zdrsnit
- Skladovatelnost 24 měsíců při (20°C)

Tato informace odpovídá našim současným vědomostem o výrobku a je vodítkem pro použití. Neslouží jako garance vlastností nebo vhodnosti aplikace pro daný účel. Uživatel musí respektovat údaje uvedené na obalu výrobku.